

# ONDULSTAR



## Contexte

Les performances mécaniques de ce produit, 100% à base de papiers de récupération, permettent à ses utilisateurs d'optimiser non seulement leurs compositions mais aussi les architectures de ses emballages pour un coût d'usage optimal. Ce produit offre de nombreuses applications en carton ondulé.

## Produit

Nominal	105	110	115	120	125	130	135
SCT (kN/m)	1.86	1.92	2.00	2.08	2.15	2.23	2.30
CMT (N)	180	180	200	210	215	220	230

Mini	105	110	115	120	125	130	135
SCT (kN/m)	1.70	1.75	1.80	1.90	2.00	2.08	2.15
CMT (N)	160	170	180	190	195	200	213

Nominal	140	150	155	160	165	170	190
SCT (kN/m)	2.40	2.60	2.70	2.80	2.90	3.05	3.42
CMT (N)	245	265	273	280	290	325	

Mini	140	150	155	160	165	170	190
SCT (kN/m)	2.24	2.40	2.48	2.60	2.64	2.72	3.20
CMT (N)	225	245	252	260	272	280	

Atmosphère de conditionnement des échantillons : NF EN 20 187