

ONDULSTAR



Contexte

Les performances mécaniques de ce produit de cannelure, 100% à base de papiers de récupération, permettent à ses utilisateurs d'optimiser non seulement leurs compositions mais aussi les architectures de ses emballages pour un coût d'usage optimal. Ce produit offre de nombreuses applications en carton ondulé.

Produit

Nominal	105	110	115	120	125	130	135
SCT (kN/m)	1.86	1.92	2.00	2.08	2.15	2.23	2.30
CMT (N)	180	180	200	210	215	220	230

Mini	105	110	115	120	125	130	135
SCT (kN/m)	1.70	1.75	1.80	1.90	2.00	2.08	2.15
CMT (N)	160	170	180	190	195	200	213

Nominal	140	150	155	160	170	190
SCT (kN/m)	2.40	2.60	2.70	2.80	3.05	3.42
CMT (N)	245	265	273	280	325	

Mini	140	150	155	160	170	190
SCT (kN/m)	2.24	2.40	2.48	2.60	2.72	3.20
CMT (N)	225	245	252	260	280	

Atmosphère de conditionnement des échantillons : NF EN 20 187