

# LEYDLINER 3

3

## Contexte

Nous proposons une large gamme de grammages allant de 100 à 240 g/m<sup>2</sup>,  
- Options : papier collé ou non collé, permettant de répondre aux nombreuses applications du marché du carton ondulé et plus généralement de l'emballage.

Les caractéristiques de ce produit de couverture sont supérieures aux standards<sup>1</sup> .

Ce produit est particulièrement adapté aux recherches d'optimisation : politique de réduction des gammes et/ou du nombre de compositions.

L'aspect et l'état de surface, particulièrement soignés, offrent des possibilités d'application plus étendues.

Enfin, la machinabilité (runabilité) de ce produit est connue et reconnue par de nombreux clients à travers toute l'Europe.

<sup>1</sup>Standard – CEPI Containerboard

# LEYDLINER 3 NON COLLE

3

Nominal	120	125	130	135	140	170	190	200
SCT (kN/m)	2.15	2.22	2.30	2.35	2.47	3.10	3.50	3.70
Eclatement (kPa)	285	305	320	330	345	408	465	490

Mini	120	125	130	135	140	170	190	200
SCT (kN/m)	1.93	2.05	2.15	2.20	2.30	2.80	3.23	3.40
Eclatement (kPa)	257	280	295	305	320	383	435	465

Atmosphère de conditionnement des échantillons : NF EN 20 187

# LEYDLINER 3 COLLE

3

Nominal	100	105	110	120	125	130	135	140	150
SCT (kN/m)	1.80	1.88	1.98	2.15	2.22	2.30	2.35	2.47	2.63
Eclatement (kPa)	230	255	270	285	305	320	330	345	370

Mini	100	105	110	120	125	130	135	140	150
SCT (kN/m)	1.64	1.73	1.80	1.93	2.05	2.15	2.20	2.30	2.45
Eclatement (kPa)	212	230	245	257	280	295	305	320	330

Nominal	170	180	200	215	220	230	235	240	280
SCT (kN/m)	3.10	3.38	3.70	3.90	3.95	4.05	4.16	4.25	4,8
Eclatement (kPa)	408	445	490	505	520	545	570	582	623

Mini	170	180	200	215	220	230	235	240	280
SCT (kN/m)	2.80	2.96	3.40	3.60	3.75	4.00	4.06	4.14	4,55
Eclatement (kPa)	383	405	465	474	495	515	528	539	595

Atmosphère de conditionnement des échantillons : NF EN 20 187